

NO
No: DJ2024122B



2012150437Z




(2014) (鲁) 质监验字 027 号

检验报告

Test Report

产品名称: 胶合板
规格型号: 2440 × 1220 × 12mm
送受检单位: 费县顺腾板材厂
检验类别: 定期监督检查



临沂产品质量检验所
Linyi Institute of Product Quality Inspection, Shandong Province

检验报告

Test Report

共 2 页第 1 页

产品名称 Sample	胶合板	检验类别 Test Kind	定期监督检查
受检单位 Client	费县顺腾板材厂	规格型号 Model, Type	2440×1220×12 mm
生产单位 Manufacturer	费县顺腾板材厂	样品等级 Grade	合格品
受检单位地址 Address of Client	费县	商 标 Brand	-----
抽样地点 Sampling Location	该厂成品库	抽样人员 Client Representative	徐超 翟茂磊
样品基数 Sample Batch	80 张	抽样日期 Receipt Date	2024.07.06
抽样数量 Sample Quantity	500×500mm×2 块	生产日期 Producing Date	2024.07.04
样品特性和状态 Sample Description	完好	生产批号 Batch No.	-----
检验环境 Environmental for Test	温度: 20℃ 相对湿度: 60%	检验日期 Test Date	2024.07.07-07.08
检验依据 Test Standard	GB/T9846----2004		
检验要求 Test Item	按标准检验		
检验结论 Test Conclusion	该产品按 GB/T9846----2004 标准检验所检项目合格 (检验单位章) 签发日期: 2024 年 07 月 08 日 Issue date		
备 注 Note	-----		

批准:

审核:

主检:

检 验 报 告

检验项目	单位	试验方法标准	产品标准 技术要求	检验结果	单项判定	备注
外观	---	-----	GB/T9846.4—2004 要求	符合	合格	-----
尺寸公差	---	GB/T19367—2009	GB/T9846.2—2004 要求	符合	合格	-----
含水率	---	GB/T17657—1999	≤16%	12	合格	-----
胶合强度		GB/T17657—1999				III类
		符合强度指标值 (> 0.70 MPa) 试件片数占有效试件片数的百分数	≥60%	87	合格	
甲醛释放量	mg/L	GB/T17657—1999	≤2.5	0.62	合格	E ₂
以下空白						

